

## FOAMGLAS® TAPERED S3

Page: 1

Date: 01.08.2021

Remplace: 12.03.2018

www.foamglas.com



FOAMGLAS® TAPERED S3 est une plaque à pente intégrée composée de verre cellulaire FOAMGLAS® S3. La direction de la pente est indiquée par une flèche, les plaques sont spécialement repérées et numérotées.

Les plaques sont fabriquées sur mesure pour chaque projet.

## Conditionnement

longueur x largeur [mm]	600 x 450							
épaisseur moyenne [mm]	60	70	80	90	100	110	120	130

longueur x largeur [mm]	600 x 450							
épaisseur moyenne [mm]	140	150	160	170	180	190	200	

Pentes standard:

1.1%, 1.3%, 1.7%, 2.0%, 2.8%, 3.0%, 3.3%, 4.0%, 4.4%, 5.6%, 6.7%.

D'autres dimensions, épaisseurs et pentes peuvent être fournies sur demande.

Épaisseur minimale de FOAMGLAS® TAPERED est de 40 mm.

## Caractéristiques générales de l'isolation thermique en verre cellulaire FOAMGLAS®

Description	: L'isolation FOAMGLAS® est fabriquée à partir de verre recyclé* et de matières premières abondantes dans la nature (sable, dolomite, chaux). FOAMGLAS® est un matériau minéral à 100% et ne contient pas de liant, de gaz ignifugeant ou de gaz nocif pour la couche d'ozone. FOAMGLAS® ne contient pas de COV ou autres substances volatiles. Le matériau qui
Réaction au feu (EN 13501-1)	: le compose est conforme à Euroclasse A1. Il est incombustible et ne dégage pas de fumées toxiques en cas d'incendie. de -265 °C à +430 °C
Limites de température de service	: <math>\mu = \infty</math> (EN ISO 10456)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	: nulle
Hygroscopicité	: nulle
Capillarité	: >1000 °C (DIN 4102-17)
Point de fusion	: $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (EN 13471)
Coefficient de dilatation thermique	: 1000 J/(kg·K) (EN ISO 10456)
Chaleur spécifique	

## Caractéristiques du FOAMGLAS®



Performance thermique à l'épreuve du temps



Étanche à l'eau



Résistant aux attaques



Résistant à la compression



Résistant aux acides



Incombustible



Étanche à la vapeur d'eau



Dimensionnellement stable



Écologique



Protection du radon



# FOAMGLAS<sup>®</sup> TAPERED S3

Page: 2

Date: 01.08.2021

Remplace: 12.03.2018

www.foamglas.com

## 1. Caractéristiques du produit en fonction de la norme EN 13167 <sup>1)</sup>

Masse volumique ( $\pm 10\%$ ) (EN 1602)	: 130 kg/m <sup>3</sup>
Épaisseur (EN 823) $\pm 2$ mm	: de 60 à 200 mm
Longueur (EN 822) $\pm 2$ mm	: 600 mm
Largeur (EN 822) $\pm 2$ mm	: 450 mm
Conductivité thermique (EN ISO 10456)	: $\lambda_D \leq 0.045$ W/(m·K)
Réaction au feu (EN 13501-1)	: Euroclasse A1
Charge ponctuelle (EN 12430)	: PL $\leq 1.0$ mm
Résistance à la compression (EN 826-A)	: CS $\geq 900$ kPa
Résistance à la flexion (EN 12089)	: BS $\geq 500$ kPa
Résistance à la traction (EN 1607)	: TR $\geq 200$ kPa

<sup>1)</sup> Le marquage CE garantit la conformité avec les exigences essentielles obligatoires de CPD, comme le stipulent la norme EN 13167. Dans le cadre de la certification Keymark CEN, toutes les caractéristiques mentionnées sont certifiées par un tiers agréé, notifié et accrédité.

## 2. Caractéristiques nationales du produit

Module de résistance de l'élasticité	: E = 1500 MN/m <sup>2</sup>
Diffusivité thermique à 0°C	: $4.1 \times 10^{-7}$ m <sup>2</sup> /sec
Classification Nibe – toiture plate	: 2C
ATG	: 11/H539
Certificat KOMO	: CTG 100/3
Certificat natureplus	: 0406-1101-101-1
BRE Green Guide Rating	: A

## 3. Domaine d'application

Applications aux exigences élevées en matière de résistance à la compression ;  
TAPERED ROOF SYSTEM (TRS) – isolation à pente intégrée pour :

- sols
- sols par l'intérieur
- toitures-terrasses
- toitures plates (p.ex. accessible véhicule)
- couvertures métalliques

\* du verre recycle comprenant du verre domestique sélectionné avec soin et des restes de production/coproduits sélectionnés avec soin.