

PC[®] 150

stiklo pluošto armavimo tinklelis

Psl. 1

Data: 2015 03 31

Pakeičia: 2014 10 01

www.foamglas.com

1. Aprašymas ir pritaikymas

PC[®] 150 yra šarmams atsparus (plačių akučių) armavimo tinklelis, skirtas FOAMGLAS[®] padengimo medžiagų armavimui. Dėl didelio akučių pločio (apytiksliai 3.5 x 3.5 mm) pro jį lengviau prasiskverbia sunkieji dangų sluoksniai ar mineralinis tinkas ir taip užtikrinamas geras sukibimas su izoliacija ir pačiu tinkleliu.

Armatūros storis užtikrina reikiamą padengimo kiekį ir suteikia pageidaujamo stiprumo.



2. Naudojimas

Naudojimo procedūra

PC[®] 150 yra atkerpamas pagal paviršių matmenis, gretimi kraštai perdengiami mažiausiai 100 mm. Atkirpti reikia žirkėmis. Gruntas ant izoliacinės medžiagos dengiamas pagal gamintojo nurodymus.

Tinklelis uždedamas ant dangos iškart nutinkavus ir nepaliekant klosčių. Kita danga dedama pagal gamintojo nurodymus.

Tinklelį reikia pilnai įspausti į armuojamos dangos masę taip, kad jo kontūrai nežymiai matytųsi dangai išdžiūvus. Gruntui pilnai išdžiūvus, galima tepti antrą sluoksnį.

2.1 Produkto saugos informacija

Visi saugos duomenų lapai (MSDS) yra pateikiami. Jie skirti saugiam produkto tvarkymui/naudojimui ir tinkamam jo pašalinimui užtikrinti.

3. Tiekimo ir sandėliavimo informacija

1 x 50 m rulonai, rulono svoris apyt. 8.5 kg



PC[®] 150 stiklo pluošto armavimo tinklelis

Psl. 2

Data: 2015 03 31

Pakeičia: 2014 10 01

www.foamglas.com

4. Sąnaudos

Papildomai turi būti numatyta palikti 10% ant armuojamo paviršiaus, kad būtų galima normaliai užleisti kraštus.

Sunaudojimas: 1.1 m²/m². (1 rulonas = 50 m ilgio x 1 m pločio)

Šie kiekiai yra orientacinio pobūdžio, nes tikslus poreikis priklauso nuo taikymo ir darbo vietos sąlygų, ir t.t.

5. Pagrindiniai duomenys

Tipas	Plačių akučių stiklo pluoštas su stireno akrilu
Eksplotacinė temperatūra	nuo -35 °C iki +80 °C
Naudojimo temperatūra	mažiausiai 0 °C
Svoris	165 g/m ²
Tinklelis	500 dm ²
Tinklelio plotis	3.6 x 3.4 mm
Tinklelio storis	0.40 mm
Atsparumas tempimui	išilgai (grandinė): 42 N/mm skersai (užpildas): 28 N/mm
Reakcija į ugnį (EN 13501-1)	-
Lakūs organiniai junginiai	-
GIS kodas	-

Aukščiau pateiktos fizinės ir fizikinės savybės yra vidutinės vertės, kurios buvo matuojamos tipinėmis sąlygomis.

Papildomą informaciją rasite mūsų techninių duomenų lapuose (TDS). Mūsų atsakomybė ir įsipareigojimai yra išskirtinai reglamentuojami mūsų bendrosiomis sąlygomis, ir jie nėra išplečiami nei techninių dokumentų nei techninių paslaugų tarnybos konsultacijų pagrindu.