

PC[®] EM penetrační nátěr

Strana: 1

Datum: 23.01.2023

Nahrazuje: 07.02.2017

www.foamglas.com

1. Popis a oblasti použití

PC[®] EM je viskózní asfaltová emulze bez zápachu, která neobsahuje žádná ředidla. Penetrační nátěr PC[®] EM se používá zlepšení přilnavosti povrchu (beton, zdivo, omítka) před lepením izolačních desek FOAMGLAS[®].



2. Zpracování

2.1 Příprava podkladu

Podklad musí být čistý a odmaštěný. Penetrační nátěr PC[®] EM je možné nanášet i na vlhký podklad.

2.2. Příprava výrobku

Před použitím naředte PC[®] EM vodou v následujícím poměru:

Jako penetrační nátěr pro následné použití horkého asfaltu:

Naředte 1:3 vodou (1 díl PC[®] EM, 3 díly vody).

Jako penetrační nátěr pro následné použití asfaltového lepidla PC[®] 56 nebo PC[®] 58:

Naředte 1:10 vodou (1 díl PC[®] EM, 10 dílu vody).

2.3. Technologie zpracování

Nanášení je možné provádět štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením.

Pokud je PC[®] EM nanášeno stříkáním, je nutné zabránit znečištění okolí asfaltovými částicemi, především v případě větru. V případě fasád obecně není technologie stříkání doporučena.

2.4 Čištění náradí

Pokud nátěr PC[®] EM nezaschl, lze ho čistit vodou; po zaschnutí použijte ředidlo.

2.5 Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy (SDS - safety data sheets) jsou k dispozici. Jejich účelem je zajištění bezpečného nakládání s výrobkem a případného správného skládkování zákazníkem.

PC[®] EM

penetrační nátěr

Strana: 2

Datum: 23.01.2023

Nahrazuje: 07.02.2017

www.foamglas.com

3. Balení a skladování

Nátěr PC[®] EM je dodáván v plechovkách po 5 L (hmotnost obsahu 5,5 kg)

Skladujte v suchém prostředí, chraňte před ržím sluncem a teplem.

Skladovatelnost 12 měsíců.

4. Spotřeba

Viz bod 2.2.

Tyto spotřeby jsou pouze orientační; mohou se lišit v závislosti na vlastnostech podkladu, podmínkách na stavbě apod.

5. Základní údaje

Typ	viskózní asfaltová emulze bez rozpouštědel
Báze	asfaltová emulze
Konzistence	kapalná
Provozní teplota	- 15 °C až + 40 °C
Aplikační teplota (vzduch + podklad)	min + 5 °C
Doba zpracovatelnosti	-
Čas kompletního vyschnutí	cca. 3 až 12 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti
Obsah popela	při 900 °C cca. 14 % hmotnosti
Hustota	Cca. 1,10 kg/dm ³
Barva	černá
Faktor difúzního odporu	-
Rozpustnost ve vodě	Po úplném zaschnutí nerozpustné
Pevné složky při 105 °C	cca. 53 % hmotnosti
Obsah ředidel	žádné
Reakce na oheň (EN 13501-1)	-
Kód Gis	BBP 10

Výše uvedené fyzikální vlastnosti jsou průměrné hodnoty měřené za typických podmínek. Tyto vlastnosti mohou být ovlivněny nedokonalým promícháním, způsobem aplikace, tloušťkou vrstvy, atmosférickými podmínkami při a po aplikaci; především doba vyschnutí závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu, sluneční radiaci, vetru apod.

Další informace naleznete v našich technických listech (TDS). Naše záruky a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny prohlášením v našich technických dokumentech ani radami našeho technického servisu.