

FOAMGLAS® READY BOARD T3+

Strona: 1

Data: 12.03.2018

Zastępuje: 02.01.2017

www.foamglas.com



FOAMGLAS® READY BOARD T3 + składa się z połączonych ze sobą płyt FOAMGLAS® T3 +. To produkt, którego górna powierzchnia jest pokryta cienką warstwą bitumiczną i folią zabezpieczającą PE. Pozwala to na bezpośrednie aplikowanie membran hydroizolacyjnych.

Forma dostawy (zawartość według opakowania)

długość x wysokość [mm]	1200 x 600							
grubość [mm]	50	60	70	80	90	100	110	120
R _D [m ² K/W]	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30
jednostki	5	4	4	3	3	3	2	2
metry kw. [m ²]	3,60	2,88	2,88	2,16	2,16	2,16	1,44	1,44

długość x wysokość [mm]	1200 x 600							
grubość [mm]	130	140	150	160	170	180	190	200
R _D [m ² K/W]	3,60	3,85	4,15	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55
jednostki	2	2	2	2	14*	14*	12*	12*
metry kw. [m ²]	1,44	1,44	1,44	1,44	10,08	10,08	8,64	8,64

Inne wymiary i grubości są dostępne na życzenie.

* Brak pojedynczych paczek tylko pełne palety

Charakterystyka ogólna FOAMGLAS® Cellular Glass Insulation

Opis : Izolacje FOAMGLAS® są produkowane z wysokiej jakości szkła w ponad 60% z recyklingu i naturalnych surowców, dodawanych w znacznych ilościach (piasek, dolomit, wapno). Izolacja jest całkowicie nieorganiczna, nie zawiera propylenów niszczących warstwę ozonową, dodatków odpor-nych na działanie płomieni, ani nie zawiera środków wiążących. Bez organicznych i innych substancji lotnych.

Reakcja na ogień (EN 13501-1)	: Główny materiał zgodny z Euroklasą A1, niepalny, bez toksycznych oparów
Ograniczenia temperatury użytkowania	: od -265 °C do +430 °C
Odporność na parę wodną (EN ISO 10456)	: $\mu = \infty$
Higroskopijność	: zero
Kapilarność	: zero
Temperatura topnienia (cf DIN 4102-17)	: > 1000 °C
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (EN 13471)	: $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Ciepło właściwe (EN ISO 10456)	: 1000 J/(kgK)
Charakterystyka FOAMGLAS®	:




Termoizolacyjność
niezmienna
w czasie



Wodoodporne



Odporne
na szkodniki



Wysoka
wytrzymałość
na ściskanie



Kwasoodporne /
odporne
chemicznie



Niepalne



Nieprzepuszczalne
dla pary wodnej



Stabilne
wymiarowo



Ekologiczne



Ochrona przed
radonem



FOAMGLAS[®] READY BOARD T3+

Strona: 1

Data: 12.03.2018

Zastępuje: 02.01.2017

www.foamglas.com

1. Charakterystyka produktu zgodnie z EN 13167¹⁾ i ETA²⁾

Gęstość ($\pm 10\%$) (EN 1602)	: 100 kg/m ³
Grubość (EN 823) ± 2 mm	: od 50 do 200 mm
Długość (EN 822) ± 5 mm	: 1200 mm
Szerokość (EN 822) ± 2 mm	: 600 mm
Przewodność cieplna (EN ISO 10456)	: $\lambda_D \leq 0,036$ W/(mK)
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	: Euroklasa E (szkło komórkowe Euroklasa A1)
Obciążenie punktowe (EN 12430)	: PL $\leq 1,5$ mm
Wytrzymałość na ściskanie (EN 826 zał. A)	: CS ≥ 500 kPa
Wytrzymałość na ściskanie (EN 12089)	: BS ≥ 450 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie (EN 1607)	: TR ≥ 150 kPa
Compressive creep (EN 1606)	: CC (1.5/1/50) 225

¹⁾ Oznakowanie CE zapewnia zgodność z obowiązkowymi zasadniczymi wymaganiami CPD określonymi w EN 13167; w ramach europejskiej normy oznakowania Keymark wszystkie wymienione cechy są certyfikowane przez upoważniony, notyfikowany i akredytowany podmiot będący osobą trzecią.

2. Dodatkowe cechy produktu

Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804) : EPD-PCE-20150042-IBA1-DE

3. Zastosowania

Izolacja:

- dachy płaskie
- poniżej poziomu: podłogi i ściany
- izolacja wewnętrzna: podłogi