

FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+

Strona: 1

Data: 12.03.2018

Zastępuje: 30.09.16

www.foamglas.com



FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+ składa się z połączonych płyt FOAMGLAS®. Górna strona płyty izolacyjnej wyłożona jest PE / Kompozytem z włókniny szklanej, spód włóknem szklanym; górna strona ma zielone napisy, a dolna biała.

Forma dostawy (zawartość według opakowania)

długość x wysokość [mm]	1200 x 600									
grubość [mm]	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
R _D [m²K/W]	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,40	2,65	2,90	
jednostki	6	5	4	4	3	3	3	2	2	
metry kw. [m²]	4,32	3,60	2,88	2,88	2,16	2,16	2,16	1,44	1,44	

długość x wysokość [mm]	1200 x 600								
grubość [mm]	130	140	150	160	170	180	190	200	
R _D [m²K/W]	3,15	3,40	3,65	3,90	4,15	4,35	4,60	4,85	
jednostki	2	2	2	2	14*	14*	12*	12*	
metry kw. [m²]	1,44	1,44	1,44	1,44	10,08	10,08	8,64	8,64	

Inne wymiary i grubości są dostępne na życzenie.

* Nie ma pakowania pojedynczo, tylko pełne palety.

Charakterystyka ogólna FOAMGLAS® Cellular Glass Insulation

Opis	: Izolacje FOAMGLAS® są produkowane ze specjalnie przygotowanego szkła z recyklingu (≥ 60%) i naturalnych surowców, dodawanych w znacznych ilościach (piasek, dolomit, wapno). Izolacja jest całkowicie nieorganiczna, nie zawiera propelentów niszczących warstwę ozonową, dodatków odpornych na działanie płomieni, ani nie zawiera środków wiążących. Bez organicznych i innych substancji lotnych.
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	: Główny materiał zgodny z Euroklasą A1, niepalny, bez toksycznych oparów
Ograniczenia temperatury użytkowania	: od -265 °C do +430 °C
Odporność na parę wodną (EN ISO 10456)	: $\mu = \infty$
Higroskopijność	: zero
Kapilarność	: zero
Temperatura topnienia (cf DIN 4102-17)	: > 1000 °C
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (EN 13471)	: $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Ciepło właściwe (EN ISO 10456)	: 1000 J/(kgK)
Charakterystyka FOAMGLAS®	:



Termoizolacyjność
niezmienna
w czasie



Wodoodporne




Odporne
na szkodniki



Wysoka
wytrzymałość
na ściskanie



Kwasoodporne /
odporne
chemicznie



Niepalne



Nieprzepuszczalne
dla pary wodnej



Stabilne
wymiarowo



Ekologiczne



Ochrona przed
radonem



FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+

Strona: 1

Data: 12.03.2018

Zastępuje: 30.09.16

www.foamglas.com

1. Charakterystyka produktu zgodnie z EN 13167 ¹⁾

Gęstość ($\pm 10\%$) (EN 1602)	: 115 kg/m ³
Grubość (EN 823) ± 2 mm	: od 40 do 200 mm
Długość (EN 822) ± 5 mm	: 1200 mm
Szerokość (EN 822) ± 2 mm	: 600 mm
Przewodność cieplna (EN ISO 10456)	: $\lambda_D \leq 0,041$ W/(mK)
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	: Euroklasa E (szkło piankowe Euroklasa A1)
Obciążenie punktowe (EN 12430)	: PL $\leq 1,5$ mm
Wytrzymałość na ściskanie (EN 826 zał. A)	: CS ≥ 600 kPa
Wytrzymałość na ściskanie (EN 12089)	: BS ≥ 450 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie (EN 1607)	: TR ≥ 150 kPa

¹⁾ Oznakowanie CE zapewnia zgodność z obowiązkowymi zasadniczymi wymaganiami CPD określonymi w EN 13167; w ramach europejskiej normy oznakowania Keymark wszystkie wymienione cechy są certyfikowane przez upoważniony, notyfikowany i akredytowany podmiot będący osobą trzecią.

2. Dodatkowe cechy produktu

Dyfuzyjność cieplna przy 0 °C	: $4,2 \times 10^{-7}$ m ² /s
BRE Green Guide Rating	: A

3. Zastosowania

Wysokie wymagania wytrzymałości na ściskanie, izolacja:

- podłogi
- płyty fundamentowe