

FOAMGLAS® F

Side: 1

Dato: 01.08.2021

Erstatter: 12.03.2018

www.foamglas.com



FOAMGLAS® F

Leverance (indhold pr. pakke)

længde x bredde [mm]	600 x 450							
tykkelse [mm]	40	50	60	70	80	90	100	110
enheder	12	10	8	7	6	6	5	5
kvadratmeter [m ²]	3,24	2,70	2,16	1,89	1,62	1,62	1,35	1,35

længde x bredde [mm]	600 x 450							
tykkelse [mm]	120	130	140	150	160	170	180	
enheder	4	4	4	3	3	3	3	
kvadratmeter [m ²]	1,08	1,08	1,08	0,81	0,81	0,81	0,81	

Andre mål og tykkelser fås på anmodning.

FOAMGLAS® celleglas isolering, generelle egenskaber

Beskrivelse

: FOAMGLAS® fremstilles af genbrugsglas i en særlig kvalitet* og naturlige råmaterialer med næsten ubegrænsede ressourcer (sand, dolomit, kalk...). Isoleringen er helt uorganisk og indeholder ikke ozonnedbrydende drivmidler, flammehæmmere eller bindemidler.

Indeholder ikke VOC eller andre flygtige stoffer.

Brandreaktion (EN 13501-1)

: Materialet er Euroclass A1-klassificeret, ikke brændbart og afgiver ikke giftige dampe.

Temperaturgrænser for anvendelse

: fra -265 °C til +430 °C

Modstandsdygtighed mod vanddamp

: $\mu = \infty$ (EN ISO 10456)

Vandsugeevne

: nul

Kapillarsugning

: nul

Smeltepunkt (jf DIN 4102-17)

: >1000 °C

Varmekoefficient for ekspansion (EN 13471)

: $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Specifik varme (EN ISO 10456)

: 1000 J/(kg·K)


FOAMGLAS®-egenskaber



Isolans uændret over tid



Vandtæt



Resistent mod skadedyr



Stor trykstyrke



Syrefast/kemikalieresistent



Ikke brændbar



Uigennemtrængelig for vanddamp



Formstabil



Miljøvenligt



Beskyttelse mod radon



FOAMGLAS[®] F

Side: 2

Dato: 01.08.2021

Erstatter: 12.03.2018

www.foamglas.com

1. Produktegenskaber iht. EN 13167 ¹⁾

Tæthed ($\pm 10\%$) (EN 1602)	: 165 kg/m ³
Tykkelse (EN 823) ± 2 mm	: 40 – 180 mm
Længde (EN 822) ± 2 mm	: 600 mm
Bredde (EN 822) ± 2 mm	: 450 mm
Varmeledning (EN ISO 10456)	: $\lambda_D \leq 0,050$ W/(m·K)
Brandreaktion (EN 13501-1)	: Euroclass A1
Punktbelastning (EN 12430)	: PL $\leq 1,0$ mm (Point Load)
Trykstyrke (EN 826 bilag A)	: CS ≥ 1600 kPa (Compressive Strength)
Bøjningsstyrke (EN 12089)	: BS ≥ 550 kPa (Bending Strength)
Trækstyrke (EN 1607)	: TR ≥ 200 kPa (Tensile Strength)

¹⁾ CE-mærkning sikrer overholdelse af de obligatoriske grundlæggende som angivet i EN 13167 i ved CEN Keymark-mærkningsordningen sikres, at alle angivne egenskaber er certificeret af en bemyndiget, notificeret og akkrediteret tredjepart.

2. Specifikke nationale produktdata

Varmediffusivitet ved 0 °C	: $3,5 \times 10^{-7}$ m ² /sek
Elasticitetstal ved bøjning	: E = 1500 MN/m ²
Certifikat natureplus	: 0406-1101-101-1

3. Anvendelsesområder

- Højeste trykstyrke krav:
- Flade tage (f.eks. tilgængelige tage, parkeringsdæk)
 - FOAMGLAS[®] tagfald system
 - Gulvisolering

* genanvendt glas blanding af omhyggeligt sorteret indsamlet emballageglas og produktionsrester fra industrien.