




FOAMGLAS®

SCHEDA PRODOTTO

FOAMGLAS® T3+



Caratteristiche del prodotto

	impermeabile		incombustibile		prestazioni termiche		dimensionalmente stabile		resistente ai parassiti
	a tenuta di vapore		alta resistenza a compressione		duraturo		resistente agli acidi		resistente al gas radon

Campi di applicazione

Isolamento per:

- sistemi di copertura piani e inclinati, su supporti in calcestruzzo, legno e metallo
- isolamento delle pareti esterne e delle intercapedini
- isolamento interno per pavimenti, pareti e soffitti
- isolamento interrato

Dimensioni

Lunghezza x larghezza (mm)	600 x 450							
Spessore (mm)	50	60	70	80	90	100	110	120
R _D (m ² K/W)	1.35	1.65	1.90	2.20	2.50	2.75	3.05	3.30

Lunghezza x larghezza (mm)	600 x 450							
Spessore (mm)	130	140	150	160	170	180	190	200
R _D (m ² K/W)	3.60	3.85	4.15	4.40	4.70	5.00	5.25	5.55

Caratteristiche del prodotto secondo la norma EN 13167

Densità (EN 1602) ± 15%	95 kg/m ³
Spessore (EN 823) ± 2 mm	50 - 200 mm
Lunghezza (EN 822) ± 5 mm	600 mm
Larghezza (EN 822) ± 2 mm	450 mm
Conducibilità termica (EN ISO 10456)	$\lambda_D \leq 0.036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse A1
Carico puntuale (EN 12430)	≤ 1.5 mm
Resistenza a compressione (EN 826 annexe A)	≥ 500 kPa
Scorrimento viscoso a compressione (EN 1606)	(1.5/1/50) 225
Resistenza a flessione (EN 12089)	≥ 400 kPa
Resistenza a trazione (EN 1607)	≥ 150 kPa

La marcatura CE assicura la conformità ai requisiti fondamentali obbligatori della direttiva sui prodotti da costruzione (CPR) come indicato nella norma EN 13167; nel quadro della certificazione CEN Keymark tutte le summenzionate caratteristiche sono certificate da un organismo abilitato, notificato e accreditato.

Caratteristiche aggiuntive del prodotto**Resistenza alla compressione [N/mm²]**

Resistenza media alla compressione (livello di confidenza 95%)	0,65 – 0,68
Valore frattile del 2,5% (livello di confidenza 95%)	0,51
Valore frattile del 7,5% (livello di confidenza 95%)	0,55

Carico utile ammesso

Sicurezza strutturale (basata sul valore frattile del 2,5%)	0,29
Determinante per l'usabilità (basata sul valore frattile del 7,5%)	0,31

Certificati

Certificato Keymark	Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)
certificato natureplus®	Approvato FM
Eco Bau 1	

Caratteristiche generali FOAMGLAS®

L'isolamento FOAMGLAS® è realizzato con vetro riciclato e materie prime naturali disponibili in abbondanza (sabbia, dolomite, calce, ecc.). L'isolamento è inorganico, non contiene propellenti che riducono l'ozono, additivi ignifughi, leganti, composti organici volatili (VOC) o altre sostanze volatili.

Resistenza al vapore acqueo (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$
Igroskopicità (EN ISO 12571)	zero
Capillarità (EN 1015-18)	zero
Coefficiente di espansione termica (EN 13471)	$9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Calore specifico (EN ISO 10456)	1000 J/(kg·K)

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica del prodotto sono accurate e affidabili al meglio delle nostre conoscenze alla data di emissione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Non viene data alcuna garanzia, né espresa né implicita, di accuratezza. Il presente documento sostituisce e annulla tutte le informazioni fornite prima della sua pubblicazione. La fornitura di queste informazioni non deve essere interpretata come una raccomandazione per l'uso di uno qualsiasi dei nostri prodotti, né di utilizzare nessuno dei nostri prodotti in violazione di diritti di brevetto o in violazione di qualsiasi statuto o regolamento.

Poiché l'azienda FOAMGLAS® non ha alcun controllo sulla qualità dell'installazione, sui materiali accessori o sulle condizioni di applicazione, nessuna garanzia espresa o implicita di alcun tipo, comprese quelle di commercialità o idoneità per uno scopo particolare o corso di prestazione o uso commerciale, è fatta in merito alle prestazioni di un'installazione contenente prodotti FOAMGLAS®. L'utente è l'unico responsabile per determinare se un prodotto FOAMGLAS® è adatto a uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o applicazione dell'utente. Data la varietà di fattori che possono influenzare l'uso e l'applicazione di un prodotto FOAMGLAS®, alcuni dei quali sono unicamente nella conoscenza e nel controllo dell'utente, è essenziale che l'utente valuti il prodotto FOAMGLAS® per determinare se è adatto a uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o applicazione dell'utente.

La responsabilità delle attività di FOAMGLAS®, se esiste, è strettamente limitata alla sostituzione del prodotto. In nessun caso le attività di FOAMGLAS® saranno responsabili per altri danni derivanti dal fallimento del prodotto, siano essi incidentali, speciali, consequenziali o punitivi, indipendentemente dalla teoria della responsabilità su cui tali danni sono rivendicati. Nulla in questo documento può essere interpretato o inteso come un'offerta di vendita di prodotti aperta all'accettazione.