

FOAMGLAS® TAPERED F

Side: 1

Dato: 01.08.2021

Erstatter: 12.03.2018

www.foamglas.com



FOAMGLAS® TAPERED F består af FOAMGLAS® F plader med fald over hele deres bredde eller nogle gange deres længde. En pil midt på oversiden angiver faldretningen.

Leverance

længde x bredde [mm]	600 x 450						
gennemsnitlig tykkelse [mm]	60	70	80	90	100	110	120
længde x bredde [mm]	600 x 450						
gennemsnitlig tykkelse [mm]	130	140	150	160	170	180	

Standardhældningsvinkler:

1:90 (1,1%), 1:60 (1,7%), 1:45 (2,2%) och 1:15 (6,7%).

Andre mål og tykkelser fås på anmodning.

FOAMGLAS® celleglas isolering, generelle egenskaber

Beskrivelse

:FOAMGLAS® fremstilles af genbrugsglas i en særlig kvalitet og naturlige råmaterialer med næsten ubegrænsede ressourcer (sand, dolomit, kalk...). Isoleringen er helt uorganisk og indeholder ikke ozonnedbrydende drivmidler, flammehæmmere eller bindemidler. Indeholder ikke VOC eller andre flygtige stoffer.

Brandreaktion (EN 13501-1)

: Materialet er Euroclass A1-klassificeret, ikke brændbart og afgiver ikke giftige dampe.

Temperaturgrænser for anvendelse

: fra -265 °C til +430 °C

Modstandsdygtighed mod vanddamp

: $\mu = \infty$ (EN ISO 10456)

Vandsugeevne

: nul

Kapillarsugning

: nul

Smeltepunkt (jf DIN 4102-17)

: >1000 °C

Varmekoefficient for ekspansion (EN 13471)

: $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$


Specifik varme (EN ISO 10456)

: 1000 J/(kg·K)


FOAMGLAS®-egenskaber



Vandtæt



Modstandsdygtig over for angreb



Stor trykstyrke




Syrefast/kemikalieresistent



Nem at formskære



Ikkebrændbar



Uigennemtrængelig for vanddamp



Formstabil



Miljøvenligt



Beskyttelse mod radon



FOAMGLAS[®] TAPERED F

Side: 2

Dato: 01.08.2021

Erstatter: 12.03.2018

www.foamglas.com

1. Produktegenskaber iht. EN 13167 ¹⁾

Tæthed ($\pm 10\%$) (EN 1602)	: 165 kg/m ³
Tykkelse (EN 823) ± 2 mm	: 60 – 180 mm
Længde (EN 822) ± 2 mm	: 600 mm
Bredde (EN 822) ± 2 mm	: 450 mm
Varmeledning (EN ISO 10456)	: $\lambda_D \leq 0,050$ W/(m·K)
Brandreaktion (EN 13501-1)	: Euroclass A1
Punktbelastning (EN 12430)	: PL $\leq 1,0$ mm (Point Load)
Trykstyrke (EN 826 bilag A)	: CS ≥ 1600 kPa (Compressive Strength)
Bøjningsstyrke (EN 12089)	: BS ≥ 550 kPa (Bending Strength)
Trækstyrke (EN 1607)	: TR ≥ 200 kPa (Tensile Strength)

¹⁾ CE-mærkning sikrer overholdelse af de obligatoriske grundlæggende som angivet i EN 13167 i ved CEN Keymark-mærkningsordningen sikres, at alle angivne egenskaber er certificeret af en bemyndiget, notificeret og akkrediteret tredjepart.

2. Specifikke nationale produktdata

Varmediffusivitet ved 0°C	: $3,5 \times 10^{-7}$ m ² /sek
Elasticitetstal ved bøjning	: E = 1500 MN/m ²
Certifikat natureplus	: 0406-1101-101-1

3. Anvendelsesområder

FOAMGLAS[®] tagfald system, isolering med meget høj trykstyrke og stabilitet:

- Tag
- Altaner
- Terrasse
- Gangbroer
- Kørevej og parkeringsdæk
- Indvendig gulv

* genanvendt glas blanding af omhyggeligt sorteret indsamlet emballageglas og produktionsrester fra industrien.