





# FOAMGLAS®

## SCHEDA PRODOTTO

# FOAMGLAS® TAPERED T3+




### Caratteristiche del prodotto



impermeabile



incombustibile




prestazioni termiche




dimensionalmente stabile




resistente ai parassiti




a tenuta di vapore



alta resistenza a compressione



duraturo



resistente agli acidi



resistente al gas radon

### Campi di applicazione

Isolamento rastremato/tagliato a pendenza per:

- sistemi di copertura caldi, su supporti in calcestruzzo, legno e metallo
- isolamento di piattaforme/tetti piani

### Dimensioni

Lunghezza x larghezza (mm)	600 x 450									
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
Spessore medio (mm)	130	140	150	160	170	180	190	200		

Pendenze standard: 1.1%, 1.3%, 1.5%, 1.7%, 2.0%, 2.8%, 3.0%, 3.3%, 4.0%, 4.4%, 5.0%, 5.6%, 6.7%.

<b>Caratteristiche del prodotto secondo la norma EN 13167</b>	Densità (EN 1602) $\pm 15\%$	95 kg/m <sup>3</sup>
	Spessore (EN 823) $\pm 2$ mm	40 - 200 mm
	Lunghezza (EN 822) $\pm 2$ mm	600 mm
	Larghezza (EN 822) $\pm 2$ mm	450 mm
	Conducibilità termica (EN ISO 10456)	$\lambda_D \leq 0.036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
	Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse A1
	Carico puntuale (EN 12430)	$\leq 1.5$ mm
	Resistenza a compressione (EN 826 annexe A)	$\geq 500$ kPa
	Scorrimento viscoso a compressione (EN 1606)	(1.5/1/50) 225
	Resistenza a flessione (EN 12089)	$\geq 400$ kPa
	Resistenza a trazione (EN 1607)	$\geq 150$ kPa

La marcatura CE assicura la conformità ai requisiti fondamentali obbligatori della direttiva sui prodotti da costruzione (CPR) come indicato nella norma EN 13167; nel quadro della certificazione CEN Keymark tutte le summenzionate caratteristiche sono certificate da un organismo abilitato, notificato e accreditato.

<b>Caratteristiche aggiuntive del prodotto</b>	<b>Resistenza alla compressione [N/mm<sup>2</sup>]</b>	
	Resistenza media alla compressione (livello di confidenza 95%)	0,65 – 0,68
	Valore frattile del 2,5% (livello di confidenza 95%)	0,51
	Valore frattile del 7,5% (livello di confidenza 95%)	0,55
<b>Carico utile ammesso</b>		
	Sicurezza strutturale (basata sul valore frattile del 2,5%)	0,29
	Determinante per l'usabilità (basata sul valore frattile del 7,5%)	0,31

<b>Certificati</b>	Certificato Keymark	Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)
	certificato natureplus®	

**Caratteristiche generali FOAMGLAS®**  
L'isolamento FOAMGLAS® è realizzato con vetro riciclato e materie prime naturali disponibili in abbondanza (sabbia, dolomite, calce, ecc.). L'isolamento è inorganico, non contiene propellenti che riducono l'ozono, additivi ignifughi, leganti, composti organici volatili (VOC) o altre sostanze volatili.

Resistenza al vapore acqueo (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$
Igroskopicità (EN ISO 12571)	zero
Capillarità (EN 1015-18)	zero
Coefficiente di espansione termica (EN 13471)	$9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Calore specifico (EN ISO 10456)	1000 J/(kg·K)

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica del prodotto sono accurate e affidabili al meglio delle nostre conoscenze alla data di emissione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Non viene data alcuna garanzia, né espresa né implicita, di accuratezza. Il presente documento sostituisce e annulla tutte le informazioni fornite prima della sua pubblicazione. La fornitura di queste informazioni non deve essere interpretata come una raccomandazione per l'uso di uno qualsiasi dei nostri prodotti, né di utilizzare nessuno dei nostri prodotti in violazione di diritti di brevetto o in violazione di qualsiasi statuto o regolamento.

Poiché l'azienda FOAMGLAS® non ha alcun controllo sulla qualità dell'installazione, sui materiali accessori o sulle condizioni di applicazione, nessuna garanzia espresa o implicita di alcun tipo, comprese quelle di commercialità o idoneità per uno scopo particolare o corso di prestazione o uso commerciale, è fatta in merito alle prestazioni di un'installazione contenente prodotti FOAMGLAS®. L'utente è l'unico responsabile per determinare se un prodotto FOAMGLAS® è adatto a uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o applicazione dell'utente. Data la varietà di fattori che possono influenzare l'uso e l'applicazione di un prodotto FOAMGLAS®, alcuni dei quali sono unicamente nella conoscenza e nel controllo dell'utente, è essenziale che l'utente valuti il prodotto FOAMGLAS® per determinare se è adatto a uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o applicazione dell'utente.

La responsabilità delle attività di FOAMGLAS®, se esiste, è strettamente limitata alla sostituzione del prodotto. In nessun caso le attività di FOAMGLAS® saranno responsabili per altri danni derivanti dal fallimento del prodotto, siano essi incidentali, speciali, consequenziali o punitivi, indipendentemente dalla teoria della responsabilità su cui tali danni sono rivendicati. Nulla in questo documento può essere interpretato o inteso come un'offerta di vendita di prodotti aperta all'accettazione.