


Isolation de mur enterré avec étanchéité sur béton

FOAMGLAS® avec colle à froid PC® 56

Coupe système

Système 1.2.6



- 1 Mur
- 2 Primaire
- 3 Membrane bitumineuse
- 4 FOAMGLAS® collé avec colle PC®56
- 5 Couche de protection éventuelle
- 6 Terrain/remblai

Propriétés du matériau d'isolation FOAMGLAS®

Étanche à l'eau – Étanche à l'air – étanche à la vapeur – Pérennité thermique – Résistant aux nuisibles – Résistant à la compression – Incombustible – Indéformable – Résistant aux acides – Facile à travailler – Écologique

Avantages du système FOAMGLAS®

- **Qualité** : Assurance d'obtenir un système de qualité de par les propriétés de l'isolant et l'assistance technique possible sur chantier.
- **Rentabilité** : Préservation maximale de votre investissement grâce à des coûts d'entretien minimaux et une longue durée de vie.
- **Durabilité** : Pérennité des performances thermiques et mécaniques du matériau pour la durée de vie du bâtiment.
- **Sécurité** : Système d'isolation compact collé, empêche des dégâts d'humidité par condensation et infiltrations d'eau.
- **Fonctionnalité** : Isolation thermique, pare-vapeur, barrière à la capillarité et au radon en une seule couche.

Indications pour le planificateur

En général sont appliqués :


FOAMGLAS® BOARD T4+ (120 x 60 cm).

- Épaisseurs d'isolation selon les normes U légales et spécifiques à l'objet. Consultez aussi notre assortiment des produits. Vous y trouverez tous nos produits, leurs domaines d'utilisation et leurs données techniques.
- Les normes et les directives en vigueur sont à prendre en considération pour une exécution selon les règles de l'art.
- Les constructions dans la nappe phréatique ou contraintes à des pressions d'eau demandent un support technique. N'hésitez pas à contacter notre service technique.

Proposition de détails et appel d'offres sur demande. Pour d'autres solutions possibles, nos spécialistes sont à tout moment à votre disposition. **Date : 1/1/2019.**

Nous nous réservons le droit de changer à tout moment les spécifications techniques. Les données techniques valables actuellement sont disponibles sur notre site internet :

www.foamglas.fr > Applications



Isolation de mur enterré avec étanchéité sur béton

FOAMGLAS® avec colle à froid PC® 56




Système 1.2.6

Instructions de pose

- Primaire appliqué au rouleau, sur la surface dépoussiérée, consommation ~0,3 l /m2. (1)
- Appliquer l'étanchéité bitumineuse selon exigences du fabricant et normes en vigueur. (2)
- Pose des panneaux FOAMGLAS® en pleine adhérence avec de la colle à froid PC® 56 joints remplis, serrés et décalés, consommation ~3,5–4,5 kg /m2
- selon épaisseur.
- Appliquer la colle à froid PC® 56 au moyen d'une taloche dentée (dents ~8–10 mm) sur les 2 côtés adjacents des panneaux FOAMGLAS® empilés par tas ou paquet. Enduire à la taloche dentée la colle à froid en plein sur la surface du panneau. Pose du FOAMGLAS® en diagonale dans l'angle ouvert. (3/4/5)
- Appliquer éventuellement des plaques drainantes ou filtrantes comme couche de protection. Le remblayage se fait avec les soins nécessaires.

Indications pour les applicateurs

- La nature et les tolérances du support doivent répondre aux normes et règles en vigueur.
- Température du support et de l'air ambiant selon les règles en vigueur.
- Les éléments de construction sensibles à la chaleur doivent être protégés.
- Les chants des plaques de la rangée supérieure sont à fermer avec la colle à froid pour éviter toute infiltration entre l'isolant et le mur.
- Bénéficiez de l'assistance technique de nos techniciens sur chantier. Ils sont volontiers à votre disposition et interviendront sur place.



Les recommandations pour l'utilisation et la pose de FOAMGLAS® sont données à titre purement indicatif. En effet, elles se basent sur les expériences et connaissances techniques actuelles. Il ne pourra être reproché à Pittsburgh Corning France aucun dommage résultant d'erreurs ou d'omissions. Il appartient au poseur ou à l'acheteur de vérifier si les matériaux fournis conviennent aux applications et usages prévus. De ce fait, notre responsabilité ne saurait être engagée au titre du contenu de cette fiche. La vente de nos produits est soumise à nos seules conditions générales de vente et n'est pas étendue au contenu de la présente fiche technique ou aux conseils donnés par notre service technique. Pittsburgh Corning France se réserve le droit d'apporter à la présente fiche toute modification technique appropriée sans préavis.

Pittsburgh Corning France
8 rue de la Renaissance
Bâtiment D
F-92160 Antony
Tél : + 33 (0)1 58 35 17 90
Fax : + 33 (0)1 58 35 17 91
info@foamglas.fr
www.foamglas.fr