


## Facciata cappotto con lastre di fondo e rivestimento in pietra di piccolo formato

FOAMGLAS® con colla a freddo PC® 56 e placchette dentate



### Schema del sistema



### Sistema 2.2.6

- 1 Muro massiccio (calcestruzzo / muratura)
- 2 Imprimitura
- 3 Ancoraggio passante
- 4 Placchette dentate PC® SP 150 / 150 P
- 5 FOAMGLAS®, incollate con PC® 56
- 6 Pannello portante AQUAPANEL
- 7 Fondo MARMORIT SM 700 con rete di armatura
- 8 Rivestimento in lastre di piccolo formato

#### Proprietà dei prodotti FOAMGLAS®

Impermeabile – Resistente ai parassiti – Resistente alla pressione – Non combustibile – Resistente al vapore – Indeformabile – Resistente agli acidi – Facile da lavorare – Ecologico

#### Vantaggi del sistema FOAMGLAS®

- **Qualità** : Sistema basato su materiali altamente pregiati. Garanzia di qualità grazie a controlli sistematici in cantiere e a una consulenza professionale.
- **Economicità** : Massima conservazione del valore e costi di manutenzione minimi grazie alla durevolezza elevata.
- **Durevolezza** : Protezione termica e igrometrica ottimale per generazioni.
- **Sicurezza** : Il sistema di isolamento incollato in maniera compatta impedisce i danni dell'umidità in seguito a formazione di condensa e infiltrazioni d'acqua. Il vetro cellulare impedisce la propagazione degli incendi e non sviluppa prodotti di fusione combustibili n
- **Funzionalità** : Termoisolante e barriera contro l'umidità in un unico strato funzionale.

#### Indicazioni per il progettista


In situazioni normali si utilizzano:

**FOAMGLAS® T3+ (120 x 60 cm),  
FOAMGLAS® T3+, T4+ (60 x 45cm).**

- Spessore dell'isolante conforme alle esigenze di legge e al valore U specifico dell'oggetto. Consultare p. f. anche il nostro assortimento prodotti, in cui figurano tutti i prodotti FOAMGLAS®, nonché i relativi dati tecnici e campi di applicazione.
- Ai fini di un'esecuzione a regola d'arte occorre osservare le norme e le direttive in vigore.

Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per l'elaborazione di ulteriori soluzioni. **Stato: 01/03/2021.**

Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi possono essere consultati nel nostro sito web alla voce:  
[it.foamglas.com](http://it.foamglas.com) > Downloads > Documentazione > Assortimento prodotto



## Facciata cappotto con lastre di fondo e rivestimento in pietra di piccolo formato

FOAMGLAS® con colla a freddo PC® 56 e placchette dentate



# FOAMGLAS®



### Sistema 2.2.6

#### Istruzioni per la posa

- Applicare a rullo l'imprimitura PC® EM o l'emulsione PC® 56 diluita 1:10 in acqua sulla superficie pulita dalla polvere; consumo ~ 0.3 l/m2. (1)
- Posare le lastre FOAMGLAS® in piena aderenza, con giunti sfalsati e colmati, con la colla a freddo PC® 56; consumo ~ 3.5 – 4.5 kg/m2 secondo lo spessore dell'isolante: Applicare la colla a freddo PC® 56 con la spatola dentata (denti ~ 8 – 10 mm) su un lato corto e uno lungo delle lastre FOAMGLAS® (sovraposte o a pacchi). Distribuire la colla a freddo sull'intera superficie della lastra. Far scorrere in diagonale la lastra FOAMGLAS® nell'angolo aperto. Eliminare con la spatola la colla in eccesso dopo l'indurimento. (2 / 3)
- Sicurezza meccanica e aiuto alla posa delle lastre FOAMGLAS® nello zoccolo e nelle architravi (p. es. angolo di appoggio).
- Eliminare le irregolarità della superficie isolante mediante una lastra FOAMGLAS® o, preferibilmente, con una tavola da carteggiatura. Asportare la polvere.
- Rilevamento e posizionamento delle placchette dentate PC® SP 150 / 150 P, formato 15 x 15 cm. Numero e posizionamento in funzione del formato dei pannelli portanti e delle esigenze statiche; consumo ~ 4 pz./m2. Inserimento e incollaggio delle placchette con colla a freddo PC® 56. Applicare l'ancoraggio passante con testa obliqua; tipo e dimensioni dell'ancoraggio secondo le indicazioni del fabbricante. (4)
- Fissaggio meccanico dei pannelli portanti AQUAPANEL Cement Board Outdoor con viti Knauf Maxi SB 25 nelle placchette dentate; consumo ~ 14 pz./pannello. I pannelli portanti vengono posati con i giunti sfalsati in verticale e completamente riempiti. Stuccatura dei giunti e delle teste delle viti con mastice per giunti grigio. (5)
- Applicazione del fondo MARMORIT SM 700 con la spatola d'acciaio; consumo ~ 5.0 – 7.0 kg/m2. Integrazione della rete di armatura. Disporre la rete piana e piatta,
- quindi rasare e lisciare la superficie. (6)
- Applicazione del rivestimento in pannelli di piccolo formato con malta collante a strato sottile MAPEI Elastorapid. I giunti si colmano con MAPEI Ultracolor Plus. L'incollaggio del rivestimento in pannelli deve essere eseguito in modo da resistere al gelo e con pochi vuoti mediante il procedimento «float / buttering».

#### Indicazioni per il posatore

- Condizioni e tolleranze del supporto devono essere conformi alle norme e alle direttive vigenti.
- Prima dell'applicazione del sistema per facciate occorre verificare la precisione del supporto. Al fine di eliminare possibili tolleranze e irregolarità prevedere un eventuale intonaco di livellamento.
- La temperatura dell'ambiente e del supporto non deve essere inferiore a + 5° C.
- Dopo la posa dell'ultima fila di pannelli, il giunto superiore va protetto contro la pioggia battente al fine di evitare l'asportazione o il lavaggio della colla a freddo.
- Gli elementi sensibili della costruzione vanno protetti contro gli spruzzi di colla.
- Approfittate dei servizi gratuiti dei nostri tecnici dell'applicazione, che sono sempre al vostro fianco e pronti a intervenire sul posto.



Le direttive tecniche per l'utilizzazione e la messa in opera del FOAMGLAS® si basano sull'esperienza fatta finora e lo stato tecnico attuale. Esse non riguardano un caso specifico. Per questo l'utente e il posatore hanno il dovere di esaminare al completo e con massima accuratezza l'idoneità del materiale per l'uso previsto nel singolo caso; tutto questo indipendentemente dalla presente scheda tecnica. Inoltre l'utente e il posatore devono lavorare e utilizzare il materiale al livello tecnico attuale. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la completezza, correttezza e l'idoneità, sia del prodotto, che per le direttive tecniche per l'utilizzazione e la messa in opera del prodotto. Inoltre la nostra responsabilità si basa in modo pieno ed esclusivo sulle nostre condizioni generali di contratto ed essa non si estende tramite le dichiarazioni di questa scheda tecnica e la consulenza dei nostri tecnici di vendita esterni.

FOAMGLAS (Italia) Srl  
Via Cassa di Risparmio 13  
I-39100 Bolzano (BZ)  
Tel. +41 41 798 07 20  
Fax +41 41 798 07 67  
Partita IVA IT 02 737 380  
218