


Isolation de sol sur béton avec une chape ciment/ anhydrite

FOAMGLAS® avec colle bitumineuse à froid PC® 58



Coupe système

Système 3.1.2



- 1 Radier
- 2 Enduit d'apprêt
- 3 FOAMGLAS® collé avec PC® 58
- 4 Glacis de surfacage PC® 58
- 5 Couche de séparation
- 6 Chape ciment / anhydrite
- 7 Revêtement de sol

Propriétés du matériau d'isolation FOAMGLAS®

Étanche à l'eau – Étanche à l'air – étanche à la vapeur – Pérennité thermique – Résistant aux nuisibles – Résistant à la compression – Incombustible – Indéformable – Résistant aux acides – Facile à travailler – Écologique

Avantages du système FOAMGLAS®

- **Qualité** : Assurance d'obtenir un système de qualité de par les propriétés de l'isolant et l'assistance technique possible sur chantier.
- **Rentabilité** : Préservation maximale de votre investissement grâce à des coûts d'entretien minimaux et une longue durée de vie.
- **Durabilité** : Pérennité des performances thermiques et mécaniques du matériau pour la durée de vie du bâtiment.
- **Sécurité** : Système d'isolation incompressible, protection face aux risques de condensation. Le verre cellulaire ne dégage aucun composant toxique et nocif dans l'habitat. Absence de composé organique volatil (COV). Matériau incombustible.
- **Fonctionnalité** : Isolation thermique et pare vapeur. Absence de remontées capillaires dans le matériau. Barrière au radon.

Indications pour le planificateur

En général sont appliqués :

FOAMGLAS® T3+ (120 x 60 cm),


FOAMGLAS® T3+, T4+, S3, F (60 x 45 cm).

- Épaisseur d'isolation en un ou plusieurs lits selon la réglementation thermique en vigueur.
- Les normes et les directives en vigueur sont à prendre en considération pour une exécution selon les règles de l'art.

Proposition de détails et appel d'offres sur demande. Pour d'autres solutions possibles, nos spécialistes sont à tout moment à votre disposition. **Date : 01/03/2021.**

Nous nous réservons le droit de changer à tout moment les spécifications techniques. Les données techniques valables actuellement sont disponibles sur notre site internet:

www.foamglas.ch > Français > Downloads > Prospectus > Assortiment des produits



Isolation de sol sur beton avec une chape ciment/ anhydrite

FOAMGLAS® avec colle bitumineuse à froid PC® 58





Systeme 3.1.2

Instructions de pose

- Enduit d'apprêt bitumineux à froid, appliqué au rouleau (ev. au pulvérisateur) sur la surface sèche et nettoyée, consommation ~ 0.3 l/m². (1)
- Poser plaques FOAMGLAS® en pleine adhérence avec de la colle bitumineuse à froid PC® 58, joints remplis, serrés et décalés, consommation ~ 5.0 – 7.0 kg/m², selon épaisseur: Couler la colle bitumineuse à froid PC® 58 et répartir à l'aide d'un racloir en caoutchouc denté. Tremper les plaques FOAMGLAS® avec un côté long et large dans cette colle bitumineuse à froid coulée, et les serrer contre les plaques déjà posées. (2 / 3)
- Surfaçage avec colle bitumineuse à froid PC® 58. Consommation ~ 2.0 kg/m². Verser et répartir avec un racloir en caoutchouc. (4)
- Temps d'attente ~ 3 jours (selon température de la pièce et l'humidité de l'air).
- Couche de séparation, posée avec recouvrement. (5)
- Appliquer une chape ciment ou anhydrite, épaisseur selon système de chauffage et résistance à la compression.

Indications pour les applicateurs

- La nature et les tolérances du support doivent répondre aux normes et règles en vigueur.
- Température du support et de l'air ambiant pas en dessous de + 5 °C.
- Les éléments de construction sensibles des tiers sont à protéger contre les éclaboussures de la colle.
- Bénéficiez de la prestation gratuite de nos techniciens de chantier. Ils sont volontiers à votre disposition et interviendront sur place.



Les recommandations techniques pour l'utilisation et la pose de FOAMGLAS® se basent sur les expériences et connaissances techniques actuelles. Elles ne sont pas spécifiques à chaque cas. L'utilisateur et l'installateur doivent donc soigneusement et complètement vérifier l'adéquation du matériau avec l'usage prévu dans chaque cas, indépendamment de la présente fiche technique, et utiliser et poser le matériau ensuite de façon autonome selon l'état des connaissances techniques. Nous ne pouvons donc être tenus responsables de l'exhaustivité, de l'exactitude et de l'adéquation tant du produit lui-même que des recommandations techniques concernant l'utilisation et la pose du produit. Par ailleurs, notre responsabilité se base exclusivement sur nos conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait de la présente fiche technique, ni suite aux conseils donnés par notre service technique.

Pittsburgh Corning
(Suisse) SA
Schöngrund 26
CH-6343 Rotkreuz
Tél. 041 798 07 07
Fax 041 798 07 97