

Tetto compatto su assito in legno con rivestimento in lamiera stampata / profilata


Lastre FOAMGLAS® con bitume caldo e placchette dentate



FOAMGLAS®

Schema del sistema

Sistema 4.6.5



- 1 Assito in legno / pannello multistrato
- 2 Manto di separazione inchiodato o manto autocollante
- 3 Lastre FOAMGLAS®, posate con bitume caldo
- 4 Rasatura con bitume caldo
- 5 Placchette dentate PC® SP 150 / 150
- 6 Placchette dentate PC® SP 200 / 200
- 7 Impermeabilizzazione bituminosa
- 8 Strato di separazione
- 9 Lamiera piegata
- 10 Lamiera profilata

Proprietà dei prodotti FOAMGLAS®

Impermeabile – Resistente ai parassiti – Resistente alla pressione – Non combustibile – Resistente al vapore – Indefornabile – Resistente agli acidi – Facile da lavorare – Ecologico

Vantaggi del sistema FOAMGLAS®

- **Qualità:** Sistema basato su materiali altamente pregiati. Garanzia di qualità grazie a controlli sistematici in cantiere e a una consulenza professionale.
- **Economicità:** Massima conservazione del valore e costi di manutenzione minimi grazie alla durezza elevata.
- **Durevolezza:** Protezione termica e igrometrica ottimale per generazioni.
- **Sicurezza:** Il sistema per tetti a incollaggio compatto evita danni su larga scala e risanamenti. Nessun foro passante per ancoraggi meccanici: nessun rischio di condensazione dovuta a fughe d'aria.
- **Funzionalità:** Termoisolante e barriera contro il vapore in un unico strato funzionale. Formazione flessibile e facile delle pendenze grazie a pannelli preconfezionati.

Indicazioni per il progettista

In situazioni normali si utilizzano:

FOAMGLAS® T4+, S3, F (60 x 45 cm),


FOAMGLAS® TAPERED T4+, S3, F.

- Spessore dell'isolante conforme alle esigenze di legge e al valore U specifico dell'oggetto. Consultare p. f. anche il nostro assortimento prodotti, in cui figurano tutti i prodotti FOAMGLAS®, nonché i relativi dati tecnici e campi di applicazione.
- Ai fini di un'esecuzione a regola d'arte occorre osservare le norme e le direttive in vigore.

Preventivi dettagliati e testi per capitolati su richiesta. I nostri consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione per l'elaborazione di ulteriori soluzioni. **Stato: 01/03/2021.**

Ci riserviamo esplicitamente di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche. I valori aggiornati di volta in volta validi possono essere consultati nel nostro sito web alla voce:

it.foamglas.com > Downloads > Documentazione > Assortimento prodo



Tetto compatto su assito in legno con rivestimento in lamiera stampata / profilata

Lastre FOAMGLAS® con bitume caldo e placchette dentate



FOAMGLAS®



Sistema 4.6.5

Istruzioni per la posa

- Assito in legno: posa libera di un manto bituminoso di separazione. Inchiodatura in piena aderenza al supporto, giunti sovrapposti e incollati. (1)
- Pannelli in multistrato: applicazione di un manto bituminoso autocollante (prodotto adeguato su richiesta), giunti sovrapposti e incollati.
- Posare le lastre FOAMGLAS® in piena aderenza, con giunti sfalsati e colmati, nel bitume caldo colato; consumo ~ 5.0 – 7.0 kg/m² secondo lo spessore dell'isolante:
- Colare il bitume caldo, immergervi le lastre FOAMGLAS® con un lato lungo e uno corto e premerle contro quelle già posate in precedenza. Asportare il bitume caldo eccedente dalla fila di lastre con la lastra successiva al fine di eliminare le irregolarità. (2)
- Rasatura con bitume caldo; consumo ~ 2.0 kg/m². Colare il bitume caldo e distribuirlo sulla superficie di FOAMGLAS® con la spatola di gomma. (3)
- Rilevamento e posizionamento delle placchette dentate PC® SP 150 / 150, formato 15 x 15 cm per lamiere piegate o PC® SP 200 / 200, formato 20 x 20 cm per lamiere profilate. Numero e posizionamento in funzione delle esigenze del sistema e delle sollecitazioni dovute al vento. Pressatura e incollaggio delle placchette dentate con riscaldamento contemporaneo dello strato bituminoso sottostante. (4)
- Impermeabilizzazione bituminosa monostrato, con inserto in poliestirene, applicata in piena aderenza alla fiamma. Giunti con bordo contro bordo, passati alla fiamma e spatolati. (5)
- Posare lo strato di separazione secondo le indicazioni del fornitore della lamiera e le esigenze acustiche.
- Montaggio della lamiera stampata o profilata desiderata. Gli agganci sono fissati alle placchette dentate mediante viti autofilettanti adeguate. (6)

Indicazioni per il posatore

- Condizioni e tolleranze del supporto devono essere conformi alle norme e alle direttive vigenti.
- La temperatura dell'ambiente e del supporto non deve essere inferiore a + 5° C.
- Ogni rischio di danneggiamento da parte di terzi va escluso mediante misure adeguate in particolare durante la fase costruttiva.
- Gli elementi sensibili della costruzione vanno protetti contro gli spruzzi di bitume caldo e gli effetti del calore.
- Approfittate dei servizi gratuiti dei nostri tecnici dell'applicazione, che sono sempre al vostro fianco e pronti a intervenire sul posto.



Le direttive tecniche per l'utilizzazione e la messa in opera del FOAMGLAS® si basano sull'esperienza fatta finora e lo stato tecnico attuale. Esse non riguardano un caso specifico. Per questo l'utente e il posatore hanno il dovere di esaminare al completo e con massima accuratezza l'idoneità del materiale per l'uso previsto nel singolo caso; tutto questo indipendentemente dalla presente scheda tecnica. Inoltre l'utente e il posatore devono lavorare e utilizzare il materiale al livello tecnico attuale. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la completezza, correttezza e l'idoneità, sia del prodotto, che per le direttive tecniche per l'utilizzazione e la messa in opera del prodotto. Inoltre la nostra responsabilità si basa in modo pieno ed esclusivo sulle nostre condizioni generali di contratto ed essa non si estende tramite le dichiarazioni di questa scheda tecnica e la consulenza dei nostri tecnici di vendita esterni.

FOAMGLAS (Italia) Srl
Via Cassa di Risparmio 13
I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. +41 41 798 07 20
Fax +41 41 798 07 67
Partita IVA IT 02 737 380 218